

TELAS E PAVIMENTOS

- FOLHA DE SILICONE



REF.	Borracha	Densidade g/cm (+/- 0.03)	Dureza Shore A (+/- 0.03)	Alongamento à rotura (%)	Temperatura Trabalho (°C)	Deformação permanente 24h/ 70°C
T.SIL	MVQ	1.20	60	350	-50/+200	15%

Folha resistente a temperaturas contínuas até 200°C, preparada para entrar em contacto com alimentos, se for com certificação FDA.

CORES



Código	Cor	Espessura (mm)	Largura (mm)	Peso/metro (kg/m)*	Comprimento do rolo (m/rolo)	Peso/Rolo (kg/rolo)*
T.SIL.02.1000T	Translúcido	2.00	1000	2.80	10	28.0
T.SIL.02.1000V	Vermelho	8.00	1800	3.00	10	30.0
T.SIL.02.1200B.FDA	Branco	2.00	1200	3.10	10	31.0
T.SIL.02.1200T	Translúcido	2.00	1200	3.00	10	30.0
T.SIL.03.1200B.FDA	Branco	3.00	1200	4.40	10	44.0
T.SIL.03.1200T.FDA	Translúcido	3.00	1200	4.52	10	45.2

*Peso aproximado.

ROVANDI